⑩ 日 本 国 特 許 庁(I P)

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63 - 149092

3)Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

49公開 昭和63年(1988)6月21日

B 23 K 26/00

3 1 0

L = 7920 - 4E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

60発明の名称 リードのレーザー溶接方法

> 願 昭61-297277 创特

22出 願 昭61(1986)12月12日

多 田 ⑦発 明 者

耕 \equiv

長野県北佐久郡御代田町大字御代田字大林4107番地5 御

代用精密株式会社内

御代田精密株式会社 **勿出** 陌

長野県北佐久郡御代田町大字御代田字大林4107番地5

1、発明の名称

リードのレーザー路接方法

2、特許請求の範囲

①一対のリードをその側面で互いに当接するよ うに配置したのち、前記の当接する部分をはさん で対向して位置する一対のレーザー溶接機で、前 記の当接する部分の両側より溶接することを特徴 とするリードのレーザー溶接方法。

②前記一対のリードの片方の本体が小型ブラウ ン管の電子銃であり、もう片方のリードの本体が 台座であり、該電子銃がリードの路接された部分 で主要に支持され、前記台座との位置を保ってい ることを特徴とする特許請求の範囲第一項記載の リードのレーザー裕接方法。

3、発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、リードのレーザー溶接方法に関する。 (従来の技術)

従来から、電子部品等の一対のリードとリード

が、その側面で互いに当接するように、前記リー ドもしくはリードの本体を所定の位置に位置決め して配置したのち、レーザー溶接機にて前記リー ドの当接部を、一つの方向から裕接する方法は知 られている。

(発明が解決しようとする問題点)

ところが、従来の方法では、一つの方向からレ ーザー光を前記リードの当接部にあてて溶接して いたので、該当接部の前配リードの材料が、前記 レーザー光にて融解、凝固する過程で生ずるひず みが、リードのレーザー密接後の形状に影響を及 ほし、電子機器等の特性が悪化する場合がある。 特に、小型プラウン管の組立における従来方法の 問題点を添付図面にもとづいて説明する。第3図 は前記小型ブラウン管の断面図である。図面をわ かりやすくするため、一部省略してある。リード (7) の本体は電子銃 (8) であり、リード (9) の本体は台座(10)である。 電子銃(8)は台 座(10)にたがいのリードの浴接部(13)で 主要に支持されている。また、台座(10)は管

(11) に固着されていて管(11) の上部には、 映像をうつしだすパネル(12)が固着されてい る。一点鎖線(14)は管(11)の中心を示す。 従来の方法でリード (7) (9) をレーザー浴接 する場合は、電子統(8)と台座(10)を位置 決めして、第3図の紙面に垂直な一つの方向から 浴接部(14)にレーザー光をあて、リード(7) (9) の材料を融解、凝固させて、溶接していた。 前記の融解、凝固の過程で溶接部(13)にはひ ずみが生じ、惟子銃(8)は台座(10)と溶接 が(13)で主要に支持されているので、密接後、 電子銃(9)と台座(10)との位置関係は、溶 接部(13)のひずみの影響をうけ、溶接前に位 置決めされていた位置からずれてしまう。 電子銃 (8) は台座(10) を介してパネル(12)と の相対位置を保っているので、電子銃 (8)が台 座(10)に対し、定められた位置からずれると、 結局、電子銃 (8) とパネル (12) の位置がず れることになる。龍子統(8)からの電子ビーム の軌跡は、一点鎖線(14)に近いほうが、小型

プラウン管の特性良となるのであるが、電子銃 (8) の位置がずれると、電子ビームの軌跡が一点鎖線 (14) よりはずれて特性上不良となってしまうことがある。

[問題点を解決する為の手段]

本発明は、前述した欠点を克服すべく、レーザー器接機を対向して位置させて器接することにより器接後のリード形状のひずみを、近いにうちけしひずみをより少なくするレーザー溶接方法を提供することを目的とし、その特徴は、一対のリードをその側面で互いに当接する原に配置したのち、前記の当接する部分をはさんで対向して位置する一対のレーザー器接機にて、前記の当接する部分の両側より器接するところにある。

(実施例)

以下、本発明の好適な実施例を添付図面にもと づいて詳細に説明する。第1図は互いに当接する 一対のリードを、溶接するレーザー光の方向より みたものであり、第2図は第1図の右側面図であ る。第1図は、第3図のリード(8)(10)の

付近の拡大図である。 (1) と (2) は互いに側面で当接するよう配置されたリードであり、 (4) と (5) は、一点銀線 (6) にほぼ一致するレーザー光軸をもつレーザー溶接機である。一点頻線 (6) は、 (3) の溶接部にまじわっている。

(6) は、(3) のかなかによしわりている。
リード(1) の本体は、第3図の電子銃(9)
でありリード(2) の本体は、第3図の電子銃(1)
1) であり、裕接部(3) は、第3図の治接部
(14) に相当する。電子銃(9) と台座(11)
は、それぞれ位置決めされている(図示せず)。
また、リード(1) (2) は当接部で力を及ぼしあわないようにしている。本発明は以上のようにあわないようにしている。本発明は以上のようにありを構成したのち、レーザー溶接機(4) (5) を作動させてリード(1) (2) を溶接する方法である。このようにすると、リード(1) (2) に発生するひずみが、レーザー溶接機(4) と(5) で逆になり、互いにうちけしあうので、一方向からの溶接よりひずみが少なくなる。なお、レーザー溶接機(4) と(5) は間時に作動させるほうが、よりひずみの少ない溶接ができること

は言うまでもない。

(発明の効果)

本発明は、以上に述べてきたように、一対のリードを互いに当接するように配置し、前記の当接する部分をはさんで対向するレーザー溶接機で、溶接機で、当接する部分の両側から溶接することによって、リードの溶接後のひずみを少なくできるという効果をあげることができるものである。特に、小型ブラウン管の電子錠のように、その位置が、製品の特性にとって重要な意味を持つ場合、本発明の効果は大きい。

4、図面の簡単な説明

図面は本発明の実施例を示し、第1図は一対の リード、第2図は第1図の右側面図、第3図は、 本発明の実施される製品の断面図である。

(1) (2) (7) (9) y = F


(2)(13) 溶接部

(4) (5) レーザー溶接機


特開昭63-149092(3)

- (6) (14) 一点鎖線
- (8) 電子航
- (10) 台座
- (11) 管
- (12) パネル

施養所 特許出新人御代田初密株式会社 厚端質 結合統 結合統



第3図



PAT-NO: JP363149092A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63149092 A

TITLE: LASER WELDING METHOD FOR REED

PUBN-DATE: June 21, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TADA, KOZO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY
MIYOTA SEIMITSU KK N/A

APPL-NO: JP61297277

APPL-DATE: December 12, 1986

INT-CL (IPC): B23K026/00

US-CL-CURRENT: 219/121.64

ABSTRACT:

PURPOSE: To reduce strains of reeds after being welded by arranging a couple of reeds so that these are abutted on each other to weld the reeds from both sides by laser welding machines in opposition with the abutment between.

CONSTITUTION: The reeds 1 and 2 are arranged so that these are abutted on each other at the sides and the laser welding machines 4 and 5 have laser optical axes to almost correspond to an alternate long and short dash line 6. The reeds 1 and 2 are arranged so as not to affect the force on the abutment mutually and the laser welding machines 4 and 5 are operated to weld the reeds 1 and 2. In this way, the strains caused on the reeds 1 and 2 are reversed by the welding machines 4 and 5 are negated mutually and the strains from one direction are reduced.

COPYRIGHT: (C)1988, JPO&Japio